



本认证规则由方圆标志认证集团有限公司（简称方圆）发布，版权归方圆所有，任何组织及个人未经方圆许可不得以任何形式全部或部分使用。

如需获取更多信息，请登录网站查询，或通过以下电话、邮件咨询，联系方式如下：

地址：北京市海淀区增光路 33 号，邮编：100048 网址：[www.cqm.com.cn](http://www.cqm.com.cn)

电话：010-68437373 E-mail：[pct@cqm.com.cn](mailto:pct@cqm.com.cn)

## 0 前言

本规则适用于以粘土、页岩、煤矸石、粉煤灰、淤泥（江河湖淤泥）及其他固体废弃物等为主要原料，经烧焙制成的主要用于建筑物承重部位的多孔砖和多孔砌块及主要用于建筑物非承重部位的空心砖和空心砌块。

该产品具有生产能耗低、节土利废、施工方便和体轻、强度高、保温隔音效果好、耐久、收缩变形小、外观规整等特点，是一种替代烧结粘土砖的理想材料。符合我国“保护农田、节约能源、因地制宜、就地取材”的发展建材总方针，符合国务院曾转发“严格限制毁田烧砖积极推动墙体改革的意见”。

认证认可作为国际公认的质量技术基础，在供需两端建立并传递信任，在加强质量管理、提高市场效率、降低风险成本等方面有着独有优势，因此开展建筑用砖和砌块的产品认证，既有利于保障消费者的健康，也有利于建筑产品市场的规范化发展。

本规则初次发布日期：2018 年 3 月 5 日。

## 1 适用范围和认证模式

### 1.1 适用产品范围和认证依据

#### 1.1.1 适用产品范围

本规则适用于以粘土、页岩、煤矸石、粉煤灰、淤泥（江河湖淤泥）、建筑渣土及其他固体废弃物等为主要原料，经烧焙制成的主要用于建筑物承重部位的多孔砖和多孔砌块及主要用于建筑物非承重部位的空心砖和空心砌块。

#### 1.1.2 认证依据

本规则适用的产品认证依据见表 1。

表 1 建筑用砖和砌块产品认证依据标准

序号	认证产品单元	适用范围	认证依据标准号	认证依据标准名称
1	烧结空心砖和空心砌块	适用于以粘土、页岩、煤矸石、粉煤灰、淤泥（江、河、湖等淤泥）、建筑渣土及其他固体废弃物等为主要原料，经焙烧制成的主要用于建筑物非承重部位的空心砖和空心砌块。	GB/T 13545-2014	烧结空心砖和空心砌块
2	烧结多孔砖和多孔砌块	适用于以粘土、页岩、煤矸石、粉煤灰、淤泥（江、河、湖淤泥）、建筑渣土及其他固体废弃物等为主要原料，经焙烧制成的主要用于建筑物承重部位的多孔砖和多孔砌块。	GB/T 13544-2011	烧结多孔砖和多孔砌块

注：认证委托人可依据认证需求选择表中标准。

标准版本发生变化时，方圆将制订并公布标准换版方案并在网站（[www.cqm.com.cn](http://www.cqm.com.cn)）公布，明确标准的变化信息及具体认证要求和认证证书转换期限。认证委托人应主动跟踪并获取相关标准的变化信息。

### 1.1.3 认证单元的划分

原则上按产品名称、主要原料和强度等级划分认证单元。比如：烧结空心砖,Y（页岩），MU30。

同一生产者、同一型号、不同生产企业的产品应划分为不同的认证单元。不同的生产场地的产品应划分为不同的认证单元。不同认证委托人的相同型号的产品，应划分为不同的认证单元；同一认证委托人由不同生产者或者不同生产企业生产的相同型号的产品，应划分为不同的认证单元。

由其他机构转入方圆的认证证书，方圆对证书进行评价。当不符合方圆制定的单元划分原则时，视具体情况安排检验和/或检查。

## 1.2 认证模式

### 1.2.1 初次认证模式

对于初次认证的建筑物用砖和砌块，适用的认证模式为：生产企业初次检查+型式试验+获证后监督。

认证环节包括：认证委托与受理、现场检查、型式试验、评价与批准、获证后监督。

认证受理、初次检查等各认证环节的时限见各环节的时限。认证委托人及生产企业应积极配合认证活动，认证过程中由于产品检验不合格、检查存在不符合等进行整改等原因导致延长的时间，不计算在认证时限内，下同。

### 1.2.2 扩项认证模式

如生产企业已通过相关产品认证，如增加同品类产品的认证，方圆对检查报告评价后，可采信部分或全部检查结果，只进行产品检验。

### 1.2.3 证书到期的再认证

产品认证证书有效期届满如需继续保持认证，持证人应至少在证书到期前3个月提出再认证。原则上，产品再认证按照初始认证模式实施认证。

### 1.2.4 采信其他认证结果的认证模式

如认证的建筑物用砖和砌块已经获得由其他认证机构颁发的符合本认证规则要求的认证证书，经方圆评价后，可转发方圆证书。由其他机构认证的产品，经方圆对检验报告、检查报告进行评价且符合本规则的认证要求时，可颁发方圆认证证书；不符合本规则要求时，视具体情况安排检验和/或检查。

## 2 认证结果

### 2.1 认证结果的审定

方圆根据认证服务协议确定的认证模式实施认证，认证资料齐全后，方圆在5个工作日内对检查结果、资料和产品检验结果进行综合评价，做出认证决定。对于符合认证要求的，批准颁发认证证书；对于不符合认证要求的，终止认证。

#### 2.1.1 颁发证书

对符合以下要求的认证委托人，颁发认证证书：

- a) 生产加工活动、管理体系及其他检查证据符合本规则和认证标准的要求；
- b) 生产加工活动、管理体系及其他检查证据虽不完全符合本规则和认证依据标准的要求，但认证委托人已经在规定的期限内完成了不符合项及纠正和纠正措施，并通过认证机构验证。

认证服务协议约定后付费或部分支付时，在认证委托人完成支付认证费用后，方圆印制并寄送证书。

## 2.1.2 不颁发证书

认证委托人的生产加工活动存在以下情况之一，不颁发认证证书：

- 1) 提供虚假信息，不诚信的；
- 2) 产品检测时不符合认证标准要求的；
- 3) 委托认证的产品质量不符合国家相关法律法规和（或）技术标准强制要求的；
- 4) 一年内出现重大产品质量安全问题；
- 5) 未在规定的期限内完成不符合项纠正和纠正措施，或提交的纠正和纠正措施未满足认证要求的；
- 6) 关键资源不满足要求，难以保证产品一致性或产品与标准的符合性的；
- 7) 其他不符合本规则和（或）认证标准要求，且无法纠正的。

## 2.2 认证证书的管理

### 2.2.1 认证证书有效期

建筑用砖和砌块认证证书有效期 3 年，有效期内通过年度监督确保其有效性。有效期届满如需继续保持认证，在证书有效期届满前向方圆提出产品复评。

产品通过认证后，认证委托人/生产企业应按 CQM01-A2 《方圆标志认证认证证书使用规则》建立产品认证证书的使用管理制度，确保认证证书的使用符合认证要求。

### 2.2.2 认证证书的处置

当证书持有人违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时，方圆按照 CQM01-A1《CQM 证书注销、暂停、撤销规则》。对认证证书做出相应暂停和撤销的处理。持证人可向方圆提出注销证书。

认证证书被注销或撤销后，不能以任何理由恢复认证证书；认证证书被暂停的，需在证书暂停期满前完成对不符合项的纠正或纠正措施并确认后，方圆方可恢复认证证书。

## 2.3 认证标志的使用

产品通过认证后，持证人/生产企业应按 P823G2 《方圆自愿性产品认证标志使用规范》建立产品认证标志的使用管理制度，确保认证标志的使用符合认证要求。

获证后，持证人/生产企业可在认证产品上使用认证标志，认证标志示例如下：



## 2.4 认证结果的变更

产品获证后，如果产品生产工艺、技术参数、证书内容等发生变更时，认证委托方应向方圆提出变更。生产企业应确保变更后的产品符合产品标准要求。

### 2.4.1 关键原材料变更

为确保产品一致性/标准符合性，关键原材料的生产者、型号、技术参数发生变更时，持证人/生产企业应及时提出变更委托，方圆依据变更内容安排检验和/或检查，变更内容须经方圆批准后有效。持证人/生产企业可提供监督周期内经认可实验室出具的检验报告（包括国抽，省抽等质量监督部门实施质量监督抽查的检验报告），方圆对检验报告进行评估，当检验报告符合认证要求时减免关键原材料变更的相关检验。

### 2.4.2 生产企业地址变更

获证生产企业地址发生变更后，持证人/生产企业应向方圆提出变更委托。方圆审核申请资料并依据资料审核结论安排地址变更现场检查。

地址变更现场检查要求同初次现场检查。方圆重点关注：

- 1) 由于生产条件、人员能力、生产工艺变化导致的风险；
- 2) 生产企业在新生产场所生产产品未经认证即出厂、销售的风险。

### 2.4.3 认证依据变更

持证人/生产企业应主动跟踪并获取相关标准的变化信息。认证依据用标准修订时，方圆将制订并公布标准换版方案并在网站（[www.cqm.com.cn](http://www.cqm.com.cn)）公布，明确标准的变化信息及具体认证实施要求和认证证书转换期限。

## 3 认证委托与受理

### 3.1 认证服务协议

确定认证范围和认证模式后，认证委托人充分了解本规则中对产品的认证要求，按本规则确定认证单元和认证费用，与方圆确认认证方案，签订认证服务协议，双方按协议及本规则开展认证活动。

认证服务协议中明确认证时限、认证模式、双方权责以及认证费用，认证收费标准见方圆网站。

### 3.2 认证责任

#### 3.2.1 相关方责任

方圆应对其做出的认证结论负责，认证委托人应对其提交的委托资料及样品的真实性、合法性负责。认证委托人/生产企业应履行认证服务协议中的责任，关注并及时处理《检查事项告知单》中的事项。

#### 3.2.2 争议、申诉

当认证委托人、生产者、生产企业受到社会相关方的质量投诉，或因质量原因被媒体曝光时，应配合方圆进行必要的核查确认，方圆根据 CQM01-A1 《CQM 证书注销、暂停、撤销规则》对证书进行相应处置。

认证委托人/生产企业对检测结果、检查结果、认证决定有争议时，向方圆提出，方圆查实并应采取相应措施并反馈处理结果；对认证人员进行投诉时，方圆及时进行调查、处理并反馈处理结果，涉及人员违规的，方圆将报告国家认监委采取进一步措施。认证委托人/生产企业对方圆的处理结果不满，有权向国家认监委提出申诉。

方圆的争议投诉联系方式：北京市海淀区增光路 33 号（100048）

网址：[www.cqm.com.cn](http://www.cqm.com.cn)，电话：010-68422203，邮箱：[pct@cqm.com.cn](mailto:pct@cqm.com.cn)

### 3.3 认证委托与受理

认证委托人登陆产品认证用户平台（<http://pc.cqm.cn/>）在线填报认证资料并提交，委托方圆对产品实施认证。

方圆在 2 个工作日内进行处理，并向认证委托人反馈受理、不受理，如认证资料存在问题或不完整，则退回认证委托人进行整改和完善。

产品及其生产企业不符合本规则及相关法规、产业政策要求时，方圆将不受理相关认证委托。

### 3.4 所需认证资料

认证委托人需登录方圆网站或联系方圆索取相关表格，在通过产品认证用户平台填报信息的同时，填写相关表格并上传。对于有签章的资料，认证委托人需将彩色扫描件上传至产品认证用户平台或将纸质资料提交方圆。认证委托人对所提供资料及信息的真实性、有效性负责。认证所需资料如下：

#### 1) 认证委托书

初次认证时，认证委托人在产品认证用户平台注册用户，按照认证单元在线填报认证委托，方圆受理

后，在线打印、加盖公章上传系统，如已与方圆签订《认证服务协议》，无需打印、盖章，下同。

获证后，如需增加认证单元（证书）或变更认证结果，登陆产品认证用户平台，在线填报认证委托。

#### 2) 生产企业信息表

初次认证时，登陆方圆网站或产品认证用户平台，下载相应生产企业信息表，或向方圆认证工程师索取，如实填写。随附认证委托人、生产者、生产企业的经营许可证明，包括营业执照、组织机构代码证等。

获证后，提出相关变更认证委托时，如更改内容涉及认证委托人、生产者、生产企业的名称、地址等企业相关内容，填写生产企业信息表，并随附相应更改后的经营许可证明。

#### 3) 产品描述

初次认证时，登陆方圆网站或产品认证用户平台，下载相应产品描述，或向方圆认证工程师索取，如实填写。随附相应资料，如工艺说明、产品检验报告（如有）等。

获证后，提出变更认证委托时，如更改内容涉及产品结构或关键原材料等认证产品相关内容，填写产品描述，并随附相应变更证明资料，如检验报告等。

### 4 型式试验

#### 4.1 试验管理要求

方圆指定实验室对样品实施型式试验。

初次认证时，型式试验项目为相关产品标准中全部适用试验项目。

实验室在收到样品后对样品进行检查，确认检验方案，如需调整，向方圆提出调整建议。

当型式试验有不合格项目时，允许认证委托人进行整改；整改应在方圆规定的时间内完成，超期未完成整改的终止认证。

检验时间必须确保全部检验项目按规定进行。从实验室开始检验任务起计算，一般 15 个工作日内完成型式试验。因检验项目不合格，企业进行整改和复试的时间不计在内。

必要时，方圆对企业实验室进行综合审核后，可利用企业检测资源进行型式试验或部分型式试验。

生产企业可提供距认证委托 1 年内由第三方检验检测机构出具的试验报告，方圆对试验报告有效性进行评价后可减免部分检验项目。

#### 4.2 样品要求

型式试验样品采取抽样方式。认证委托受理后，方圆指定抽样人员在生产企业现场进行抽样，必要时，抽样可结合初次工厂检查进行。认证委托人应在抽样后 10 个工作日内将规定数量的样品和相关资料送达实验室，样品数量根据认证依据标准的型式试验要求确定。认证委托人应确保其所提供的样品与实际生产产品的一致性。实验室对认证委托人提供样品的真实性进行审查，实验室对样品真实性有疑义的，应当向方圆说明情况，并做出相应处理。

证书签发后，由认证委托人与实验室协调样品处置与检验报告领取事宜。

#### 4.3 关键原材料的要求

关键原材料为粘土、泥质页岩、碳质页岩、煤矸石、粉煤灰、淤泥、固体废物、建筑渣土等。关键原材料如已列入 CCC 认证产品目录，生产企业应验证其通过 CCC 认证，不能选配未经认证或证书无效的关键原材料。

#### 4.4 试验要求和产品符合性评价

产品型式试验标准见表 1。型式试验项目为相应产品标准所规定的全部适用项目。

型式试验结束后，方圆对试验样品、试验方法和结果进行评价，符合本规则及标准要求时，则判定样品符合认证要求，否则不符合认证要求。如认证委托人对型式试验评价结果有异议，应在收到判定结果后 15 日内向方圆提出。

## 5 初次现场检查

### 5.1 现场检查的条件和时机

方圆在认证委托受理后安排检查组，下达检查任务。检查组在规定的期限内实施现场检查（由于生产企业原因导致检查任务延期的时间不计在内）。方圆根据认证产品的种类和生产规模确定检查时间。

现场检查范围包括所有认证产品，以及产品实现的场所和活动，即与产品认证实现和质量控制相关的场所、部门、活动和过程。当与认证产品质量相关的活动和过程涉及多个场所时，现场检查的场所至少应包括出厂检验、加施认证标志和产品铭牌的场所，必要时，方圆对其他相关场所进行延伸检查。

注：由于行业习惯，本规则中的出厂检验与 CQM05-A1 中例行检验意义相同。

### 5.2 检查内容及要求

检查的内容为生产企业质量保证能力和产品一致性/标准符合性检查。

生产企业质量保证能力检查依据 CQM05-A1 《方圆标志认证生产企业质量保证能力要求》和生产企业质量控制检验要求（见附件 1）进行检查，检查范围包括认证产品相关的所有生产场所、部门、人员及生产活动。

现场检查时，生产企业应有认证的产品在生产或库存。生产企业应配备充足的生产资源，应建立并运行生产条件、设备设施的检查、维护制度，应对认证产品实施有效的质量控制，确保认证产品持续符合认证要求。

检查时，应在生产现场检查认证产品一致性/标准符合性，若涉及多认证单元产品，则每认证单元的产品应至少抽取一个规格型号做一致性检查，重点检查以下内容。

- 1) 认证产品的标识应与型式试验报告上所标明的信息一致；
- 2) 认证产品的结构应与型式试验报告中一致；
- 3) 认证产品所用的关键原材料应与型式试验报告中一致；
- 4) 现场见证试验，见附件。

现场检查结束后，检查组告知生产企业检查后续事项，生产企业/认证委托人应及时处理。

### 5.3 检查结果和判定

检查结论有以下四种：

- a) 无不符合项，检查通过；
- b) 存在不符合项，生产企业应在规定的期限内采取纠正措施，报检查组书面验证有效后，检查通过；否则，检查不通过；
- c) 存在不符合项，生产企业应在规定的期限内采取纠正措施，检查组现场验证有效后，检查通过；否则，检查不通过；
- d) 存在较多一般不符合项或严重不符合项，且直接影响产品一致性/标准符合性时，检查不通过。

检查存在不符合项时，生产企业应在限定的时间内完成整改，方圆根据不符合项的严重程度采取资料评审或现场验证方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的，检查结论为检查不通过。

生产企业应在检查组规定期限内及时对于不符合采取整改措施，整改期限一般不超过 30 日。检查组根据不符合的严重程度，采取书面或现场验证。当采取现场验证时，方圆原则上指派检查组实施现场检查验证。

存在不符合项，在规定期限内未完成整改或整改仍不满足要求的，检查不通过。

如生产企业对检查结果和结论有异议，应在 5 日内向方圆提出。

## 6 获证后监督

### 6.1 监督方式和频次

产品获证后，方圆即启动对认证产品及其生产企业的监督，以确保认证产品持续符合认证要求。监督方式包括跟踪检查和抽样检验。

一般情况下，获证 6 个月后即可安排年度监督，两次监督的间隔不超过 12 个月。如不能如期接受监督时，持证人应向方圆提出申请并经批准，否则暂停认证证书。若发生以下情况可增加监督频次：

- a) 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉，并查实为证书持有者责任的；
- b) 方圆有足够理由对获证产品与认证依据标准的符合性提出质疑时；
- c) 有足够信息表明获证产品的生产者、生产企业因变更组织机构、生产条件、质量管理体系等，从而可能影响产品一致性时。

## 6.2 获证后跟踪检查

方圆对认证产品及其生产企业实施跟踪检查，以确保认证产品持续符合标准要求，生产企业的质量保证能力持续符合认证要求。

方圆根据认证产品的种类和生产规模确定检查时间。

方圆指派检查员对生产企业进行跟踪检查，检查员与生产企业确认检查时间。检查内容包括生产企业质量保证能力检查和产品一致性/标准符合性检查。

方圆对跟踪检查结果进行评审，给出跟踪检查结论。检查结论同初次检查结论。

## 6.3 抽样检验

方圆制定抽样检验方案并指派抽样员在生产企业现场抽取样品，认证委托人、生产者、生产企业应予以配合。生产企业应在抽样后 10 个工作日内将规定数量的样品和相关资料送达实验室，样品数量、检验项目见附件 1。

对于烧结多孔砖和多孔砌块每个监督周期内至少对不同主要原料的认证单元进行抽样检验。对于烧结空心砖和空心砌块首选销售量大的认证单元进行抽样检验。不同监督周期的抽样检验应尽可能抽选不同的认证单元。

如果抽样检验不合格，允许认证委托人在 1 个月内对不合格产品进行整改后由方圆重新抽样，并送原检验机构重新检验。

抽样检验可与跟踪检查合并进行。生产企业可申请在生产现场实施检测，工厂检查组制定现场检测方案并上报方圆，方圆在不应影响认证结果有效性的前提下，授权工厂检查组与实验室确定检测方案后实施现场检测。

检查组可验证生产企业提供的监督周期内经认可实验室出具的检验报告（包括质量监督部门实施质量监督抽查的检验报告），符合要求可免于抽样检验。

## 6.4 监督评价

方圆对跟踪检查、抽样检验结果（如有）进行评价，跟踪检查和抽样检验（如有）合格的，判定监督通过，认证证书继续有效。监督检查不通过和/或监督抽样检验不合格时，或不能按要求接受监督，则判定监督不通过，按规定（CQM01-A1《CQM 证书注销、暂停、撤销规则》，P823G2《方圆自愿性产品认证标志使用规范》）对认证证书做暂停、撤销处理，停止使用认证标志。

附件 1 建筑用砖和砌块检验要求

外观质量检验的试样采用随机抽样法，在每一检验批的产品堆垛中抽取，其他检验项目的样品用随机抽样法从外观质量合格的样品中抽取。

表 1-1 烧结多孔砖和多孔砌块的检验要求

编号	GB/T 13544-2011 条款	名称	样品数量/批次 (抽样)	型式 试验	抽样 检验	出厂 检验	见证 试验
1.	6.1	尺寸允许偏差	20 块	■		■	■
2.	6.2	外观质量	50 块 ( $n_1=n_2=50$ )	■		■	■
		缺损					
		裂纹					
		弯曲					
		杂质突出高度					
	色差						
6.8	欠火砖(砌块)、酥砖(砌块)						
3.	6.3	密度等级	5 块	■		■	
4.	6.4	强度等级	10 块	■		■	
5.	6.5	孔型孔结构及孔洞率	3 块	■		■	■ 不测 孔洞 率
6.	6.6	泛霜、石灰爆裂、吸水率和饱和系数					
		泛霜	5 块	■	■		
		石灰爆裂	5 块	■	■		
7.	5.8	抗风化性能					
		吸水率	5 块	■	■		
		饱和系数	5 块	■	■		
		冻融	5 块	■	■		
8.	6.9	放射性核素限量	3 块	■	■		

注 1: 烧结多孔砖和多孔砌块产品不进行确认检验。

注 2: 方圆根据生产企业质量信息动态调整监督抽样检验项目及频次。

表 1-2 烧结空心砖和空心砌块的检验要求

编号	GB/T 13545-2014 条款	名称	样品数量/批次 (抽样)	型式 试验	抽样 检验	出厂 检验	见证 试验
1.	6.1	尺寸允许偏差	20 块	■		■	■
2.	6.2	外观质量	50 块 ( $n_1=n_2=50$ )	■		■	■
		垂直度差					
		缺损					
		裂纹					
		弯曲					
		杂质突出高度					
	色差						
6.5	欠火砖(砌块)、酥砖(砌块)						
3.	6.3	强度	10 块	■		■	
4.	6.4	密度	5 块	■		■	
		孔洞排列及其结构	3 块	■	■		■ 不测 孔洞 率
		泛霜	5 块	■	■		
		石灰爆裂	5 块	■	■		
		吸水率	5 块	■	■		
		饱和系数	5 块	■	■		
		冻融	5 块	■	■		
5.	6.6	放射性核素限量	3 块	■	■		
注 1: 烧结空心砖和空心砌块产品不进行确认检验。 注 2: 方圆根据生产企业质量信息动态调整监督抽样检验项目及频次。							